


**CORDOLI IN CALCESTRUZZO**

**UNI EN 1340**

Nome commerciale	<b>CORDOLO IN CLS SENZA INCASTRO CMSI12</b>
Finitura	<b>MARTELLINATA</b>
Colori	<b>GRIGIO</b>
Impiego previsto	<b>PAVIMENTAZIONE ESTERNA</b>


**CARATTERISTICHE CORDOLO**

Dimensioni (LxbxH)	mm	1000x120x240
Tolleranze dimensionali(LxbxH)		± 1% (max 10 mm), ± 3% (max 5 mm), ± 3% (max 5 mm)
Peso cordolo	Kg	64
Densità del calcestruzzo	Kg/m <sup>3</sup>	2200
Assorbimento d'acqua		≤ 6 % in massa [Classe 2B]
Resistenza a flessione caratteristica	MPa	≥ 3,5 [Classe 1S]
Durabilità		Soddisfacente
Resistenza all'abrasione		Classe 1F
Resistenza a scivolamento/slittamento		Soddisfacente
Reazione al fuoco		Classe A1

**CARATTERISTICHE IMBALLO**

Peso del pacco (Kg)	1536
Pz./pacco	24

Pacchi reggiati con foglio, su pallet in legno

**Voce di capitolato**

Cordolo di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTOLINI "CMSI12", con finitura martellinata, prodotto in conformità a UNI EN 1340 da azienda in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo norme UNI EN-ISO 9001:2008 e UNI EN-ISO14001:2004, dotata di sistema di qualità certificato, realizzato in calcestruzzo vibrocompreso ad alta resistenza, di massa volumica 2200 kg/m<sup>3</sup>, dello spessore di mm 120, dell'altezza di mm 240 e lunghezza mm 1000; con resistenza a rottura > 3,5 Mpa e assorbimento d'acqua < 6% in massa. Il prodotto dovrà essere posato in verticale, con la base nello spessore di mm 120, su fondazione con rinfiacco in calcestruzzo.

La ANTOLINI M.C.E. s.r.l. si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Informarsi sulla data di revisione.

**ANTOLINI M.C.E. Manufatti Cemento Edilizia s.r.l.**

 Sede Legale: Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)  
 Stabilimenti: Via Mozzoni - loc. Taverne di Corciano (PG)  
 Via Pievaiola 207/f - 06132 San Sisto (PG)

 Tel. 075 5149056 - Fax 075 5140000 - [www.antolinisrl.com](http://www.antolinisrl.com) - info@antolinisrl.com
